



FICHE TECHNIQUE

VINYLE 18 OZ

Résistant aux moisissures et à la pourriture - Résistant aux rayons Ultraviolets

TISSUS DE BASE

PROPRIÉTÉ	VALEURS	MÉTHODE DE MESURE
Deniers	1 000 deniers	
Type de tissu	Polyester	
Enduit	1 mil chaque faces	

TISSUS RECOUVERT

PROPRIÉTÉ	VALEURS	MÉTHODE DE MESURE
Couleurs disponibles	Vert/Gris/Blanc/Jaune Noir/Rouge/Beige	
Poids	18 oz/v ²	ASTM D 751

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEURS	MÉTHODE DE MESURE
Résistance à la rupture (bande)	495 / 377 lb par pouce	ASTM D 751 Procédure B
Résistance au déchirement	91 / 70 lb	ASTM 2261-83
Adhésion	13 / 11 lb par pouce	ASTM D 751 / HF Welding
Fissure à basse température	-40 degrés C	Fed Std 191 Method 5874- 1978
Résistance à la flamme	1 seconde après la flamme	Fed Std 191-5903 ULCS 109

Note: Les valeurs indiquées sont des données typiques qui sont destinées uniquement à servir de guide dans l'utilisation des produits et ne doivent pas être considérées comme garanties.

Nous jugeons que ces informations sont actuellement les meilleures disponibles sur le sujet. Nous ne donnons aucune garantie de résultats et n'assumons aucune obligation ou responsabilité en rapport avec ces informations.